

PRIMUS BHF82

Bandă Etanșare Armare



BANDĂ PENTRU HIDROIZOLAȚII

Benzi super-elastice pentru etanșarea și armarea colțurilor, scurgerilor de pardoseală, trecerilor de țevi în sistemele de hidroizolație interioare și exterioare.

DOMENIU DE APLICARE:

- parte componentă a sistemelor de hidroizolare din PRIMUS HIDROIZOLAȚIE INTERIOR-EXTERIOR MHF81 sau PRIMUS HIDROIZOLAȚIE PISCINE MHF82;
- pentru interior cât și pentru exterior;
- pentru etanșarea și armarea perimetrală a rosturilor dintre pereți și pardoseală, a colțurilor formate de pereți, sau de pereți cu pardoseală (PRIMUS BHF82 BANDĂ ETANȘARE ARMARE 120-50), a trecerilor de țevi (PRIMUS BHF82 BANDĂ ETANȘARE ARMARE 100x100 sau 150x150 sau 200x200), a scurgerilor de pardoseală sau a conductelor de pompare sau recirculare (PRIMUS BHF82 BANDĂ ETANȘARE ARMARE 350x350) în cadrul hidroizolării suprafețelor fără presiune hidrostatică (băi, dușuri, bucătării, balcoane, terase, pivnițe etc.) și a suprafețelor cu presiune hidrostatică de până la 3 bar (bazine, piscine, fose septice); în cadrul sistemului de hidroizolare.

AMBALARE:

- PRIMUS BHF82 BANDĂ ETANȘARE ARMARE 120-50 – role de lățime 120mm și lungime 50m;
- PRIMUS BHF82 BANDĂ ETANȘARE ARMARE 100x100 – bucata de 100mm x 100mm – 25buc./bax;
- PRIMUS BHF82 BANDĂ ETANȘARE ARMARE 350x350 – bucata de 350mm x 350mm – 10buc./bax;
- PRIMUS BHF82 BANDĂ ETANȘARE ARMARE 75 sau 140 – 10buc./bax

PUNEREA ÎN OPERĂ:

PRIMUS BHF82 BANDĂ ETANȘARE ARMARE se montează/lipește de stratul proaspăt de PRIMUS HIDROIZOLAȚIE INTERIOR-EXTERIOR MHF81 sau PRIMUS HIDROIZOLAȚIE PISCINE MHF82 și se netezesc ușor cu un șpaclu în vederea eliminării golurilor de aer și asigurării unei aderențe continue. După intrarea în priză a primului strat de hidroizolație (imediat ce acesta nu se mai lipește), se aplică în mod continuu următorul strat de hidroizolație pe întreaga suprafață astfel încât PRIMUS BHF82 BANDĂ ETANȘARE ARMARE rămâne înglobată (sandwich). Pe suprafețele astfel hidroizolate se pot aplica placări ceramice, tencuieli, șape, gleturi, vopsitorii etc.

DEPOZITARE:

Se depozitează în ambalajul original, nedeșfăcut și nedeteriorat, în locuri ferite de umiditate, de razele directe ale soarelui, de produse chimice și orice altă expunere nocivă, la o temperatură între +5 ÷ +35°C.

VALABILITATE:

24 de luni de la data inscripționată pe ambalaj, în ambalajul original sigilat, în loc uscat și răcoros, ferit de razele solare.

Super elastică _nu se rupe


Impermeabilă _3 bar

Rezistentă în mediul alcalin _rezistență în timp


Aderă ușor și fără cute la hidroizolații _foarte ușor de montat





ALTE ACCESORII:



350 x 350



100 x 100
150 x 150
200 x 200



75 sau 140

DATE TEHNICE	
Compoziție	Cauciuc NBR (roșu), acoperit pe ambele fețe cu material textil (alb)
Impermeabilitatea la apă cu presiune	rezistă până la 3,0 bar
Temperatură de aplicare și uscare a aerului și a suportului	+5°C ÷ +30°C
Rezistența la tracțiunea longitudinală (EN ISO 527)	95,4 N / 15 mm
Rezistența la tracțiune transversală (EN ISO 527)	57,5 N / 15 mm
Alungirea la rupere longitudinală (EN ISO 527)	93,6 %
Alungirea la rupere transversală (EN ISO 527)	122,6 %
Rezistență alcalină (EN 1847, EN ISO 527)	schimbări < ±20 %
Rezistență la temperatură în exploatare	-20°C ÷ 90°C
Rezistență la foc (EN 13501-1)	NPD

Notă

Declarația de Conformitate a produsului poate fi consultată pe www.patrumaini.ro.

Pe parcursul realizării lucrării și uscării acesteia se urmărește asigurarea unor condiții uscate, cu temperatura aerului și a suportului între 5°C-30°C. Toate datele și informațiile prezentate sunt raportate la o temperatură de 23°C (±2°C) și o umiditate relativă de 50% (±5%). În condițiile existenței altor parametrii pot apărea modificări cu privire la perioada de priză, uscare, întărire etc.

Informațiile cu privire la modul și tehnica de punere în operă conținute în această fișă tehnică sunt rezultatul celor mai bune cunoștințe ale noastre asupra produsului. Totuși, ele nu pot acoperi și nu se pot substitui cunoștințelor generale din domeniul construcțiilor, nu pot influența condițiile specifice de punere în opera și nu pot garanta calitatea execuției. De aceea, utilizatorii acestui produs trebuie să se asigure că acesta este corespunzător aplicației urmărite, că au cunoștințele și îndemânarea necesare punerii în operă. Utilizatorul trebuie să respecte legislația și normele în vigoare din domeniul construcțiilor și poartă întreaga responsabilitate asupra consecințelor utilizării produsului. Prezența fișă tehnică anulează variantele anterioare ale acesteia.



Patru Măini Carpatia SRL

Str. Conului, nr. 8, Parcul Industrial Ploiești, Cod poștal 100213, Jud. Prahova

Tel: 0244 516020, 0244 516021, Fax: 0244 516011

E-mail: office@patrumaini.ro; www.patrumaini.ro.

PATRU MĂINI
Ajută ca să te bucuri de ajutor

Data actualizării 09.04.2024.