

PRIMUS Adeziv Alb Exterior

ADEZIV PE BAZĂ DE CIMENT ALB PENTRU PLĂCĂRI CRITICE

CARACTERISTICI:

Adeziv superflexibil recomandat la interior și exterior, pentru toate tipurile de plăci ceramice, piatră naturală, marmură, granit, clincher și plăci termoizolante din polistiren expandat, grafitat sau extrudat, vată minerală bazaltică sau plută.

DOMENIU DE APLICARE:

Aderență excelentă și lipsa pătării conferite de cimentul alb din compozиie, rezistențа superioară la variațiile de temperatură, la cicluri de îngheț-dezgheț și la umiditate recomandă PRIMUS ADEZIV ALB EXTERIOR la interior și exterior, pe supafețe verticale și orizontale pentru:

- Pentru lipirea oricărui tip de placă ceramică absorbantă sau neabsorbantă/porțelanată ($0\% < E < 15\%$);
- Montajul plăcilor ceramice cu dimensiuni mici, medii sau mari;
- Lipirea fără pătare (datorită rețetei pe bază de ciment alb) a pietrei naturale, marmurei, granitului, clincherului, travertinului, bazaltului, cuarțitului, dolomitei, ardeziei etc.
- Placarea pardoselilor încălzite;
- Placarea piscinelor cu mozaic vitroceramic;
- Placare de tip „faianță peste faianță” sau pe alte suporturi neabsorbante precum vopsitorii vechi sau mozaic de marmură vechi;
- Placarea ceramică a supafețelor aflate sub acțiunea factorilor exteriiori agresivi (UV, îngheț-dezgheț, temperaturi extreme etc.) la terase, socluri, trotuare etc;
- Placarea ceramică a supafețelor supuse la solicitări intense (trafic intens, încărcări) în spații comerciale;
- Lipirea plăcilor termoizolante din polistiren expandat, polistiren expandat grafitat, vată minerală bazaltică sau plută pe față de sau din polistiren extrudat (cu suprafăță rugoasă) pe socluri, fundații, pardoseli.

STRATURI SUPORT:

- Beton (vechime 6 luni de la turnare);
- Șape de ciment (vechime minim 28 de zile);
- Tencuieli de ciment-var cu umiditate reziduală de maxim 3% și timp de uscare 7 zile/cm de grosime;
- Zidării de cărămidă sau B.C.A., pereti din gips-carton montat

corespunzător, gleturi cu aderență bună la suport și pregătite cu PRIMUS AMORSĂ UNIVERSALĂ GRD05;

- Șape autonivelante - umiditate reziduală maxim 3%, timp de uscare minim conform fișei tehnice;
- Hidroizolații de tip mineral cu timpul de uscare conform fișei tehnice;
- Placi fibrolemnă din OSB, betonyp;
- Supafețe curate și stabile din plăcări ceramice anterioare, mozaic de marmură sau vopsitorii vechi. Nu se va utiliza PRIMUS ADEZIV ALB EXTERIOR pentru supafețe neconvenționale: bitum, metal, PVC etc.

PUNEREA ÎN OPERĂ:

Pregătirea stratului suport

Stratul suport trebuie să fie curat, rezistent și lipsit de impușcături care pot micșora aderență (grăsimi, bitum, praf). Straturile cu rezistență mecanică slabă se vor îndepărta. Neregularitățile de până la 2 cm adâncime, pot fi reparate în ziua anterioară placării.

Supafețele foarte absorbante (tencuieli de var-ciment, gleturi de var sau de ipsos) se vor grăndui cu PRIMUS AMORSĂ UNIVERSALĂ GRD05. În perioada de vară, supafețele puternic încălzite de soare se vor uda din abundență înainte de începerea placării.

Când se execută o placare pe o suprafăță neabsorbantă (placare ceramică anterioară, mozaic de marmură și lemn vechi, vopsitorii vechi etc.) este recomandată curățarea temeinică (degresare dacă este cazul) și crearea unei punți de aderență prin aplicarea unui strat subțire de adeziv în ziua precedentă placării.

Prepararea adezivului

Materialul se prepară prin amestecarea mecanică la turărie redusă, în proporție de 25 kg pulbere la 5,5-6 litri apă rece și curată. Pentru obținerea performanțelor maxime ale adezivului este necesară reamestecarea după 10 minute (timp de maturare).

Pentru montajul plăcilor mari (cu dimensiuni mai mari de 40x40 cm) se recomandă prepararea cu apă a PRIMUS ADEZIV ALB EXTERIOR, corespunzător obținerii vâscozității ideale de lucru și păstrării aderenței acestuia, iar grosimea patului de adeziv să fie de maxim 2,5 cm.

REZistență și plăci nepătate datorită cimentului alb

SUPERFLEXIBIL, APICABIL ÎN INTERIOR ȘI ÎN EXTERIOR PE SUPOREȚI CRITICE

PENTRU PISCINE, TRAFIC INDUSTRIAL

AJUSTABIL TEMP DE 30 DE MINUTE DE LA APLICARE



Aplicarea adezivului

Înălțimea dinților pieptănului folosit la aplicarea adezivului este cu atât mai mare cu cât placile de montaj sunt mai mari. De exemplu:

Dimensiuni placă (cm)	Înălțime dinți gletieră (mm)
< 15 x 15	4 - 6
20 x 20	8
30 x 30	10
-	-

La lipirea pe suport denivelat a plăcilor din polistiren expandat, adezivul poate fi aplicat cu un pieptân cu dinți de 10x10 mm sau cu mistria, continuu pe perimetru plăcii și în puncte în centrul acesteia.

La lipirea plăcilor din vată minerală bazaltică sau plută, adezivul va fi aplicat prin șpăcluire pe întreaga suprafață a plăcii, urmată de aplicarea continuă pe aceasta cu ajutorul unui fier de glet din inox cu dinți de 8-10 mm.

Pentru montajul polistirenului extrudat (cu suprafața rugoasă prelucrată prin abraziune manuală sau mecanizată) sau a polistirenului expandat grafitat, lipirea se va face prin aplicarea continuă a materialului pe plăcile termoizolante cu ajutorul unui fier de glet din inox cu

dinți de 10 mm.

Aplicarea plăcilor

Timpul deschis (între montajul plăcilor și aplicarea adezivului pe suport) este de 30 minute. Ajustarea plăcilor pentru asigurarea stereotomiei poate fi realizată în maxim 30 de minute de la montaj (timp de ajustare). Adezivul se poate folosi timp de 3,5 ore de la preparare (durată de lucrabilitate).

Lucrul în soare sau vânt va determina scurtarea acestor tempi.

La interior, se va urmări o acoperire de minimum 70% a intradosului plăcii. La placările pardoselilor, la placările intens solicitate (trafic, încărcare etc.), la lipirea placilor naturale, la pardoseli încălzite sau la placarea exterioară la placarea pe gips-carton, la placarea cu plăci ceramice neabsorbante) sau orice plăci/pietre naturale, adezivul se va aplica atât pe suport cât și pe intradosul plăcilor astfel încât contactul adeziv-plăcă să fie 100% (nu se admite placarea prin metoda "în puncte de adeziv").

Notă: pardoselile intens solicitate vor fi prevăzute cu rosturi de dilatație dimensionate și poziționate (în general la fiecare 4 m la exterior și la fiecare 6 m la interior, pe fiecare direcție); rosturile de dilatație și de lucru trebuie să

rămână în zona rosturilor placării și nu sub plăcile ceramice. Aceste rosturi se vor umple cu sigilanti elastici sau se vor utiliza profile speciale.

Chitirea

Timpul mediu după care se poate chitui este de 24-48 de ore. Se recomandă utilizarea chiturilor de rosturi Primus.

CONSUM:

Poate varia în general între 3 și 5 kg/m², în funcție de suport și dimensiunea plăcilor ceramice.

AMBALARE:

Saci de 25 kg.

DEPOZITARE:

12 luni de la data fabricației înscrise pe ambalaj, în ambalajul original nedesfăcut, în locuri ferite de umiditate.

PRECAUȚII LA PREPARARE ȘI UTILIZARE:

Conține ciment, care în contact cu ochii și mucoasele poate produce iritații. Se recomandă folosirea mănușilor de protecție. A nu se lasă la îndemână copiilor. Verificați FIȘA TEHNICĂ DE SECURITATE a produsului.

DATE TEHNICE

Clasificare conform SR EN 12004 și SR EN 12002	C2TE S1
Compoziție	Ciment alb, aditivi, nisip și alte agregate
Proporția amestecului	25 kg praf / 5,5÷6 l apă
Densitate	1,3 kg /dm ³
Timp de maturare	5- 10 minute
Timp deschis (SR EN 1346)	30 minute
Timp de ajustare	30 minute
Alunecare (SR EN 1308)	≤ 0,5 mm
Durata de lucrabilitate	3,5 ore
Temperatura aerului și a suportului la aplicare și uscare	5°C ÷ 30°C
Chitire după	~ 24 ore
Aderență inițială prin tractiune (SR EN 1348)	≥ 1 N/mm ²
Aderență prin tractiune după imersie în apă (SR EN 1348)	≥ 1 N/mm ²
Aderență prin tractiune după acțiunea căldurii (SR EN 1348)	≥ 1 N/mm ²
Aderență prin tractiune după cicluri de îngheț-dezgheț (SR EN 1348)	≥ 1 N/mm ²
Deformare la întindere prin încovoiere (SR EN 12002)	2,5 mm ≤ d < 5 mm
Rezistență la temperatură	-30°C ÷ 80°C
Clasa de reacție la foc	E

Notă

Pe parcursul realizării lucrării și uscării acesteia se urmărește asigurarea unor condiții uscate, cu temperatura aerului și a suportului între 5°C-30°C. Toate datele și informațiile prezентate sunt raportate la o temperatură de 23°C (±2°C) și o umiditate relativă de 50% (±5%). În condițiile existenței altor parametrii pot apărea modificări cu privire la perioada de priză, uscare, întărire etc.

Informațiile cu privire la modul și tehnica de punere în operă conținute în această fișă tehnică sunt rezultatul celor mai bune cunoștințe ale noastre asupra produsului. Totuși, ele nu pot acoperi și nu se pot substitui cunoștințelor generale din domeniul construcțiilor, nu pot influența condițiile specifice de punere în opera și nu pot garanta calitatea execuției. De aceea, utilizatorii acestui produs trebuie să se asigure că acesta este corespunzător aplicării urmărite, că au cunoștințele și îndemânarea necesare punerii în operă. Utilizatorul trebuie să respecte legislația și normele în vigoare din domeniul construcțiilor și poartă întreaga responsabilitate asupra consecințelor utilizării produsului. Prezenta fișă tehnică anulează variantele anterioare ale acesteia.



Patru Mâini Carpatia SRL

Str. Conului, nr. 8, Parcul Industrial Ploiești, Cod poștal 100213, Jud. Prahova
Tel: 0244 516020, 0244 516021, Fax: 0244 516011

E-mail: office@patrumaini.ro; www.patrumaini.ro