



PATRU MĂINI™

Ajută ca să te bucuri de ajutor

(ANEXA III la Regulamentul Delegat(UE) nr. 574/2014)

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ
Nr. 036CPR2015-02-02

1. Cod unic de identificare al produsului: Primus Mortar Adeziv BCA

2. Utilizare(Utilizari) preconizata(preconizate):

Mortar de zidarie in strat subtire pentru B.C.A., utilizare interioara si exterioara.

3. Fabricant:

Patru Maini Carpatia S.R.L., Str. Conului nr. 8, Cod postal 100213, Ploiesti, jud. Prahova, Tel.0244/516020, Fax.0244/516011, e-mail: office@patrumaini.ro, www.patrumaini.ro

4. Reprezentant autorizat:

Nu este cazul

5. Sistemul(sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței:

Sistemul de atestare 2+.

6. Standard armonizat: SR EN 998-2:2016

a. Organism (organisme) notificat (e):

S.C. ICECON CERT S.R.L., nr. Notificare NB 2204, in cadrul sistemului 2+ de atestare, a emis certificatul de conformitate nr. 2204-CPR-0764 din 20.05.2022.

6b. Documentul de evaluare European: Nu este cazul.

Evaluare tehnica europeana: nu este cazul

Organismul de evaluare tehnica: nu este cazul.

Organism(organisme) notificat(e): nu este cazul

PRIMUS

Societatea Patru Maini Carpatia S.R.L.
Ploiești, str. Conului, nr. 8, Parter, Biroul nr. 1,
jud. Prahova, Cod poștal 100213
T: +40 244 516 020 | F: +40 244 516 011
E: office@patrumaini.ro | W: www.patrumaini.ro

CIF: RO31544568
Nr. Reg. Com.: J29/623/2013
Capital social: 2.099.800 lei
Cont bancar: RO06 BRDE 3005 V169 5339 3000
Deschis la: BRD GSG SA Sucursala Ploiești





7. Performanta (performante) declarata(declarate)

Caracteristici esențiale		Performanța	Specificațiile tehnice armonizate
Rezistența la compresiune		Clasa M5	SR EN 998-2:2016
Rezistența de aderență la încovoiere	In plan paralel	0,62 N/mm ²	
	In plan perpendicular	1,17 N/mm ²	
Aderența la suport prin rezistența la forfecare		Min 0,3 N/mm ²	
Continut de saruri (cloruri) masic		Max. 0.1%Cl (masic)	
Coeficient de absorbție a apei prin capilaritate la 90min, W _c		Max.0,9 kg/m ² min ^{0.5}	
Coeficient de permeabilitate la vapori de apă, μ		≤15/35	
Conductivitate termică (λ ₁₀ , uscat)		0,53-0,61 W/m.K (valoare tabelata pt. P=50%) 0.58-0,66 W/m.K (valoare tabelata pt. P=90%)	
Reacție la foc		Clasa A1 (CWT)	
Durabilitatea (rezistența la îngheț-dezghet)		Pentru construcții expuse la condiții pasive, pereți protejați (conform SR EN 998-2:2016, Anexa B)	

8. Documentația tehnică adecvată și /sau documentația tehnică specifică: nu este cazul.

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanță declarate. Aceasta declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Nota: prezenta declarație de performanță anulează variantele anterioare ale acestora și este disponibilă pe site-ul www.patrumaini.ro

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Georgian Serban/Sef Laborator Calitate
Ploiesti/ 06.03.2023
(locul și data emiterii declarației)